

防炎性能試験結果明細書

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

日防試第 CO-R07-008 号
令和 7 年 3 月 7 日

美楽産業株式会社 殿

公益財団法人日本防炎協会
理事長 安藤 俊雄



令和 7 年 3 月 5 日 付で受けました試験試料の試験結果及び試験番号は
下記及び別紙「防炎性能試験結果明細書2」のとおりです。

記

適合区分		洗たく等種類別の試験結果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング	温水浸漬
適合			---	---	---	適合
試験番号		C2250005				
物品の種類	工事用シート		商品名 又は 銘柄		防音シート	
素材・混用率	ポリエステル 100%					
組織	経編		質 量		600g/m ²	
番 手	約 500D		密 度		約 9/インチ	
	約 500D				約 9/インチ	
備考	PVC樹脂加工					

防炎性能試験結果明細書 2

カーテン、布製ブラインド、暗幕、
どん帳、舞台用幕、工事用シート

CO-R07-008

洗たく等の種類		温水(50±2℃)30分処理					
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数
2分加熱	5秒以下	20秒以下	40cm ² 以下	20cm以下	3回以上		
	1	0	0	19	1	---	---
	2	0	0	14	2	---	---
着火後6秒加熱	3	0	0	10	3	---	---
	1	1	1	7		4	---
	2	2	2	8		5	---

洗たく等の種類							
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数
1分加熱	秒以下	秒以下	cm ² 以下	cm以下	回以上		
	1			1		1	
	2			2		2	
着火後3秒加熱	3			3		3	
	1					4	
	2					5	

洗たく等の種類							
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数
1分加熱	秒以下	秒以下	cm ² 以下	cm以下	回以上		
	1			1		1	
	2			2		2	
着火後3秒加熱	3			3		3	
	1					4	
	2					5	

注 * は、1分(2分)加熱で着火が認められたが、着火後3秒(6秒)加熱では着火がないことを示す