

## 防災性能試験結果明細書

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、  
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

日防試第 CO-R05-022 号

令和5年6月14日

美 楽 産 業 株 式 会 社 殿

公益財団法人日本防災協会

理事長 村上 研一



令和5年6月12日付で受けました試験試料の試験結果及び試験番号は  
下記及び別紙「防災性能試験結果明細書2」のとおりです。

## 記

| 適合区分 | 洗たく等種類<br>別の試験結果 | 洗たくなし | 水洗い洗たく | ドライクリーニング | 温水浸漬 |
|------|------------------|-------|--------|-----------|------|
| 適合   |                  | ---   | ---    | ---       | 適合   |

| 試験番号 | C2230017 |
|------|----------|
|------|----------|

|        |             |                 |                     |
|--------|-------------|-----------------|---------------------|
| 物品の種類  | 工事用シート      | 商品名<br>又は<br>銘柄 | 防災メッシュシート           |
| 素材・混用率 | ポリエステル 100% |                 |                     |
| 組織     | 平織          | 質量              | 130g/m <sup>2</sup> |
| 番手     | タテ<br>250D  | 密度              | タテ<br>24/インチ        |
|        | ヨコ<br>250D  |                 | ヨコ<br>24/インチ        |
| 備考     | PVC樹脂加工     |                 |                     |

# 防災性能試験結果明細書 2

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、  
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

CO-R05-022

| 洗たく等の種類         |   | 温水(50±2℃)30分処理 |       |                       |               |     |         |               |   |      |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------|---------------|-----|---------|---------------|---|------|
| 測定項目            |   | 残炎時間           | 残じん時間 | 炭化面積                  | 測定項目          |     | 炭化長     | 測定項目          |   | 接炎回数 |
| 適合基準<br>試験No.   |   | 3秒以下           | 5秒以下  | 30 cm <sup>2</sup> 以下 | 適合基準<br>試験No. |     | 20 cm以下 | 適合基準<br>試験No. |   | 3回以上 |
| 1分<br>加熱        | 1 | 0              | 0     | 6                     | 1             | --- | 1       | ---           | 1 | ---  |
|                 | 2 | 0              | 0     | 7                     | 2             | --- | 2       | ---           | 2 | ---  |
|                 | 3 | 0              | 0     | 7                     | 3             | --- | 3       | ---           | 3 | ---  |
| 着炎後<br>3秒<br>加熱 | 1 | 0              | 0     | 5                     |               |     | 4       | ---           |   | ---  |
|                 | 2 | 0              | 0     | 5                     |               |     | 5       | ---           |   | ---  |
| 洗たく等の種類         |   |                |       |                       |               |     |         |               |   |      |

| 洗たく等の種類        |   |      |       |                    |               |  |      |               |  |      |
|----------------|---|------|-------|--------------------|---------------|--|------|---------------|--|------|
| 測定項目           |   | 残炎時間 | 残じん時間 | 炭化面積               | 測定項目          |  | 炭化長  | 測定項目          |  | 接炎回数 |
| 適合基準<br>試験No.  |   | 秒以下  | 秒以下   | cm <sup>2</sup> 以下 | 適合基準<br>試験No. |  | cm以下 | 適合基準<br>試験No. |  | 回以上  |
| 分<br>加熱        | 1 |      |       |                    | 1             |  | 1    |               |  |      |
|                | 2 |      |       |                    | 2             |  | 2    |               |  |      |
|                | 3 |      |       |                    | 3             |  | 3    |               |  |      |
| 着炎後<br>秒<br>加熱 | 1 |      |       |                    |               |  | 4    |               |  |      |
|                | 2 |      |       |                    |               |  | 5    |               |  |      |
| 洗たく等の種類        |   |      |       |                    |               |  |      |               |  |      |

| 洗たく等の種類        |   |      |       |                    |               |  |      |               |  |      |
|----------------|---|------|-------|--------------------|---------------|--|------|---------------|--|------|
| 測定項目           |   | 残炎時間 | 残じん時間 | 炭化面積               | 測定項目          |  | 炭化長  | 測定項目          |  | 接炎回数 |
| 適合基準<br>試験No.  |   | 秒以下  | 秒以下   | cm <sup>2</sup> 以下 | 適合基準<br>試験No. |  | cm以下 | 適合基準<br>試験No. |  | 回以上  |
| 分<br>加熱        | 1 |      |       |                    | 1             |  | 1    |               |  |      |
|                | 2 |      |       |                    | 2             |  | 2    |               |  |      |
|                | 3 |      |       |                    | 3             |  | 3    |               |  |      |
| 着炎後<br>秒<br>加熱 | 1 |      |       |                    |               |  | 4    |               |  |      |
|                | 2 |      |       |                    |               |  | 5    |               |  |      |
| 洗たく等の種類        |   |      |       |                    |               |  |      |               |  |      |

注 \* は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す